



SUSTAINABLE MATERIALS



# ملاط تحت الطبقة MORTIER SOUS COUCHE

Haute résistance  
Haute maniabilité  
Utilisation intérieure & extérieure



SOUMMAM  
ROYAL EAGLE



SUSTAINABLE-MATERIALS.COM

## DESCRIPTION

Mortier de finition en couche fine blanc. Utilisation en intérieur et extérieur. Pour le lissage des façades, intérieurs, cours, etc. Réalisation d'enduits. Enduit sur crépi ou utilisation en deux couches. Réalisation de finitions blanches.

Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau.

Épaisseur maximale de **1 cm** sans décrochage. Fini lisse.

Sarl SUSTAINABLE MATERIALS au capital de 100 K DZD

Siège social : Thoughza Cheurfa 10019 Bouira - Algérie. Bureau : Cité des 504 Logts, Arafou, 06001 Akbou, Bejaïa - Algérie  
RC : 23B0285050-00/10 - NIF : 02310028505046 - NIS : 002310170008367 - NI : 10171000538 - BANQUE : 00400132400015512022

Contacts - Tél. : +213 (0) 30 16 09 42 - Mob. : +213 (0) 772 98 55 50 / +213(0) 661 42 04 66 / +213(0) 560 10 44 07

# ملاط تحت الطبقة

## MORTIER SOUS COUCHE



SUSTAINABLE MATERIALS

RÉF : MSC800

### PREPARATION DES SUPPORTS

- Dépoussiérer, propre et sains.
- Eliminer toutes les traces de peinture ...
- Sur les vieux supports dégradés il est recommandé d'éliminer au préalable toutes les parties friables et nettoyer la surface.

### COMPOSITION

Produit à base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés et d'autres adjuvants.

### CARACTERISATION ET APPLICATIONS

- Réalisation de finitions blanches Utilisation en intérieur et extérieur.
- Revêtement imperméable.
- Perméable à la vapeur d'eau, permettant ainsi au support de respirer. Excellente adhérence et grande plasticité.
- Enduit sur crépi ou utilisation en deux couches. Epaisseurs de jusqu'à 1 cm sans décrochage. Finition lisse ou dégrossi.

### MODE D'EMPLOI

#### • APPLICATION MECANIQUE :

- Etablir, selon la machine choisie (épaisseur et longueur de manche) et selon les conditions climatologiques externes, la proportion optimale eau/MORTIER. Commencer par un 20% et modifier les doses progressivement jusqu'à obtention d'une consistance adéquate.

- Il est important de garder les variables qui peuvent jouer sur les caractéristiques du mortier (distance au mur, angle d'utilisation et quantité d'eau).

#### • APPLICATION MANUELLE :

- Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou de forme mécanique jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable.

- Etendre le produit malaxé sur le support à l'aide d'une lisseuse.

CONFORME AUX NORMES

**CR CSIV W2**

**NF EN 998-1**



SOUMMAM  
ROYAL EAGLE

### SUPPORT

- Supports conventionnels en ciment et ouvrages en brique.
- Sous des conditions de chaleur et vent ou dans le cas de supports très absorbants, il convient d'humidifier le support puis d'attendre qu'il ne reste plus de pellicule d'eau.
- Ne pas appliquer sur plâtres ou peintures.

### PRECAUTION ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au-dessous de 5°C ni au-dessus de 30°C.
- Ne pas employer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- Pour des épaisseurs supérieures à 1 cm il est recommandé d'appliquer le produit en deux couches. Sous des conditions climatologiques extrêmes (vents forts ou hautes températures) il est nécessaire d'humidifier légèrement le produit le jour suivant.

### PRÉSENTATION

Sacs de **25 Kg** en papier kraft.

Stockage jusqu'à **12 mois** à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

### DONNEES TECHNIQUES

Aspect : Poudre **BLANCHE**

Eau de gâchage : 20 ± 2%

Densité produit malaxé : 1,95 ± 0,2 g/cm<sup>3</sup>

Perméabilité à la vapeur d'eau : ≤15

Adhésion : ≥0,3 N/mm<sup>2</sup>

Classification selon norme NF EN 998-1 : CR CSIV W2

Rendement approximatif : 8 Kg/m par 0,5 cm d'épaisseur

Sarl SUSTAINABLE MATERIALS au capital de 100 K DZD

Siège social : Thoughza Cheurfa 10019 Bouira - Algérie. Bureau : Cité des 504 Logts, Arafou, 06001 Akbou, Bejaïa - Algérie  
RC : 23B0285050-00/10 - NIF : 02310028505046 - NIS : 002310170008367 - NI : 10171000538 - BANQUE : 00400132400015512022

Contacts - Tél. : +213 (0) 30 16 09 42 - Mob. : +213 (0) 772 98 55 50 / +213(0) 661 42 04 66 / +213(0) 560 10 44 07